

**Ekspluatācijas īpašību deklarācija
No. 002-01-CPR-2013-06-27**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods:

Polimēr-modificēta bitumena membrāna Technoelast K-PS 5000 slate

2. Tips, partijas vai sērijas numurs vai jebkurš cits elements, kas ļauj identificēt celtniecības izstrādājumu, kā noteikts 11.4. punktā:

Technoelast K-PS 5000 slate

Izmērs	Aizsargpārklājums	Izstrādājuma numurs
1,0 x 8 m	Pelēks slāneklis	770928
		1670
		9104525
		1666
		770214
1,0 x 8 m	Sarkams slāneklis	1665
		376722
1,0 x 8 m	Balts slāneklis	391587
1,0 x 9,1 m		394263

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

Izstrādājumu paredzēts uzstādīt kā ēku un konstrukciju jumta seguma virsslāni. Izmanto gan jauniem jumtiem, gan veco jumtu remontam.

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.5. punktā:

**TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St., 7, Ļeņingradas reģions, Viborga, 188804, KRIEVIJA
Tālr.: +78137839072
Fakss: +78137839091
E-pasts: Main@vbg.tn.ru**

5. Pilnvarotais pārstāvis, kura mandāts iekļauj 12.2. punktā minētos pienākumus, nosaukums un kontaktadrese:

**TechnoNicol-Construction systems LLC,
Gilyarovskogo St., 47/5, Maskava 129110, KRIEVIJA
Tālr.: +74959255575
Fakss: +74959805249
E-pasts: europa@tn.ru
Tīmekļa vietne: www.tn-europe.com**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

Sistēma 2+

7. Ekspluatācijas īpašību deklarācijas, kas attiecas uz saskaņotā standarta celtniecības izstrādājumu, gadījumā:

Paziņotā sertifikācijas iestāde Nr. 0809 – „VTT Expert Services” Ltd. ir veikusi ražotnes un ražotnes ražošanas kontroles sākotnējo inspicēšanu, kā arī nodrošina ražotnes ražošanas kontroles pastāvīgu uzraudzīšanu, sertificēšanu un novērtēšanu un ir izdevusi ražotnes ražošanas kontroles atbilstības sertifikātu.

Šis sertifikāts Nr. 0809-CPD-0559 ir pirmoreiz izdots 2006. gada 20. augustā un atjaunināts 2013. gada 27. jūnijā.

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Technoelast K-PS 170/5000 slate

No		Īpašības nosaukums	Pārbaudes metode	Mērvienība	Norma	Saskaņotā tehniskā specifikācija
		Pamatnes veids un svars		poliesters, 220 g/m ²		EN 13707:2004+A2:2009
1		Viršējais aizsargslānis			slāneklis	
2		Apakšējais aizsargslānis			plēve	
3	MLV	Rullja garums	EN 1848-1	mm	≥8000	
4	MLV	Rullju platums	EN 1848-1	mm	≥1000/ /700/500/330 /330/300	
5	Pass	Rullja taisnums	EN 1848-1	mm	Pass	
6	MDV	Masa uz vienu laukuma vienību	EN 1849-1	kg/m ²	5,0-0,25	
7	MDV	Biezums	EN 1849-1	mm		
8		Redzami defekti	EN 1850-1	-	Redzami defekti	
9	MLV	Elastīgums aukstā stāvoklī, -25 °C/30 mm – augšpuse un apakšpuse	EN 1109-1	°C	≤-25/30	
10	MLV	Siltumizturība pie augstām temperatūrām +100 °C/2 h – augšpuse un apakšpuse	EN 1110	°C	≥100	
11	MDV	Apkaišu saķere ar virsslāni	EN 12039	%	≤30	
12	MDV	Pagarinājums, L/T	EN 12311-1	%	50/50 ±25	
13	MDV	Stiepes izturība, L/T	EN 12311-1	N/50mm	700/500 ±100	
14	MLV	Izmēru noturīgums, +80 °C/24 h, L. metode B	EN 1107-1	%	≤±0,6	
15	MDV	Naglas kāta saraušanas pretestība, L/T	EN 12310-1	N	180/180 ±30	
16	Pass	Ūdensnecaurlaidība	EN 1928	kPa	300	
17	MLV	Triecienizturība pie +23 °C/Ø12,7 mm (500 g/h.mm). metode B	EN 12691	mm	h≥1250	
18	MLV	Triecienizturība pie +23 °C/Ø12,7 mm (500 g/h.mm). metode A	EN 12691	mm	h≥500	
19	MLV	Izturība pie statiskās slodzes, 200 N (20 kg) metode A (EPS atbalsts)	EN 12730	kg	≥ 20	
20		Ugunsizturība	EN 13501-5 ENV 1187:2002, pārbaude 2		B _{JUMTS} (t2)	
21		Tvaikcaurlaidība	EN 1931	_____	μ=20000	
Īpašības pēc mākslīgas novecošanas/ EN 1296. 12 nedēļas pie +70 °C						
22	MDV	Siltumizturība pie augstām temperatūrām +80 °C/2 h – augšpuse un apakšpuse	EN 1110	°C	≥ 80	
23	MDV	Elastīgums aukstā stāvoklī, -15 °C/30 mm – augšpuse un apakšpuse	EN 1109-1	°C	≤-15/30	
24	MLV	Triecienizturība pie +23 °C/Ø12,7 mm (500 g/h.mm). metode A	EN 12691	mm	h≥500	
25	MDV	Pagarinājums, L/T	EN 12311-1	%	50/50 ±25	
26	MDV	Stiepes izturība, L/T	EN 12311-1	N/50mm	700/500 ±100	

Produkts bīstamas vielas nesatur.

10. 1. un 2. punktā identificētā izstrādājuma raksturdati atbilst 9. punktā deklarētajiem raksturdatiem.

Par šo raksturdatu deklarāciju ir atbildīgs tikai 4. punktā identificētais ražotājs.

Ražotāja interesēs un vārdā parakstījis (-usi):

Generāldirektors

Savenkovs V.V. (Savenkov V.V.)

(vārds un amats)

(izdošanas vieta un datums)

(paraksts)